

COVRYL MAT SILOXANE

Peinture acrylique de finition en dispersion aqueuse, additivée en siloxane, monocouche d'aspect mat poché arrondi

LES
MAÇONNERIES
INTÉRIEURES



DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures en pièces sèches.
- Etat de finition A.

QUALITÉS DOMINANTES

- Grande matité
- Véritable monocouche
- Grande blancheur durable dans le temps
- Respectueux de la santé et de l'environnement
- Odeur agréable

TEINTES

Blanc

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat < 1 % sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT

Poché arrondi

RENDEMENT

Monocouche : 7 à 8 m²/l
Bicouche : 8 à 12 m²/l

CONDITIONNEMENT

3 et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,44 (± 0,05) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

37% (± 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

55% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 30 à 45 mn
 - Sec : 4 heures
 - Recouvrable : 6 heures
- Le temps de séchage peut être modifié en fonction de la température et de l'hygrométrie

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13 300 : Classe 2.

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Rouleau microfibre 14 mm pour une application en monocouche, rouleau polyamide texturé 12 mm pour une application en bicouche
- Brosse
- Pistolet

DILUTION

Prêt à l'emploi

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau ou aux solvants si le produit a séché

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

COVRYL MAT SILOXANE

Peinture acrylique de finition en dispersion aqueuse, additivée en siloxane, monocouche d'aspect mat poché arrondi

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> • Brossage • Egrenage • Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 à 2 couches de COVRYL MAT SILOXANE
Plâtre et dérivés Plaques de plâtre cartonné	<ul style="list-style-type: none"> • Brossage • Egrenage • Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou ODYSSEE PRIM 	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Lessivage • Ponçage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit ou ODYSSEE PRIM 	
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage • Lessivage/Rinçage • Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% de White-spirit • Ponçage éventuel 	

Observations

NOTA	Pour obtenir la meilleure opacité possible en monocouche, nous déconseillons l'usage du rouleau antigoutte polyamide.
CLASSIFICATION NT T 36-005	Famille I – Classe 7b2
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 2 g/l COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+
CONSERVATION	24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Utiliser rapidement après ouverture.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com