

EUROPRIMER+

Impression et finition pour bois à base de résines acryliques en dispersion aqueuse

LES
BOIS



peinture
intérieure



peinture
extérieure



aqueux

DESTINATION

Pour l'impression et la finition en intérieur et extérieur de bois neufs ou anciennement peints, ou lasurés

QUALITÉS DOMINANTES

- Pouvoir garnissant et opacifiant élevé même dilué
- Ne détrempe pas les anciens fonds de peinture sur bois devant être recouverts par des finitions glycérophthaliques
- Sèche rapidement
- Très bonne résistance à l'eau après séchage et durcissement
- Peut demeurer quelques mois à l'extérieur sans être recouvert lors d'une utilisation en tant que primaire.
- Film perméable à la vapeur d'eau

TEINTES

Blanc, 1170 teintes du nuancier Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat satiné 10% ($\pm 5\%$) sous 60°

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

11 à 14 m²/l selon les essences du bois

CONDITIONNEMENT

3 litres et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,35 ($\pm 0,02$) à 20 °C pour le blanc, (densité variable selon les teintes)

EXTRAIT SEC EN VOLUME

39% ($\pm 2\%$)

EXTRAIT SEC EN POIDS

56% ($\pm 2\%$)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 1 heure
- Sec : 3 heures
- Recouvrable : 8 heures

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse spécial acrylique ou rouleau microfibres 10 mm ou polyamide texturé 8 mm
- Une application à la brosse est recommandée pour favoriser la pénétration du produit dans le bois et obtenir ainsi un meilleur accrochage**

DILUTION

5 à 10% d'eau

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression et Finition Intérieur / Extérieur
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage • Brossage • Ponçage • Epoussetage • Dégraissage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche d'EUROPRIMER+ dilué de 5 à 10% d'eau • 2 couches d'EUROPRIMER+ ou autre finition
Anciennes peintures ou lasures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Grattage • Ponçage • Lessivage • Rinçage • Séchage complet 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche d'EUROPRIMER+ dilué de 5 à 10% d'eau sur les parties remises à nu • 1 couche générale d'EUROPRIMER+ • 1 couche d'EUROPRIMER+ ou autre finition
Anciennes peintures ou lasures non adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> • Décapage des anciens revêtements. • Lessivage • Rinçage • Séchage 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 couche d'EUROPRIMER+ dilué de 5 à 10% d'eau • 2 couches d'EUROPRIMER+ ou autre finition

En intérieur et extérieur, EUROPRIMER+ peut être recouvert par lui-même et par les finitions suivantes :

- Brillantes : ORION SOLEIL BRILLANT
- Demi-brillantes : EUROPAN SOLEIL DEMI-BRILLANT
- Satinées : EUROPAN SOLEIL SATIN, ORION SOLEIL SATIN (en intérieur), EUROPAN HYDROPLUS

Observations

NOTA Ne pas utiliser sur bois présentant des remontées de tanin : utiliser EUROPAN SOLEIL SATIN

CLASSIFICATION NT T 36-005 Famille I, Classe 7b2

CLASSIFICATION COV Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130 g/l (2010)
Ce produit contient maximum 128 g/l COV
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

CONSERVATION 18 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ Se conformer aux indications portées sur l'emballage
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com